



HIMALAYA W-R

FICHA TECNICA

FC 002

RESPONSABLE

COORDINADOR DE CALIDAD

VERSION 02

FECHA: 20/05/2020

APROBADO POR

JJ

TIPO DE TEJIDO	TAFETAN 1 X 1	
COMPOSICIÓN	POLIESTER	100%
TITULO DE URDIMBRE	POLIESTER (TEX)	75/72/2
TITULO DE TRAMA	POLIESTER(TEX AIRE)	100/108/1
PART. ARAN. UNICOLOR	54.07.53.00.00	

CONDICIONES DE LA TELA

NOMBRE DE LA PRUEBA	NORMA	ACABADO
Nº HLOS URDMBRE	ASTM3775	100 +/- 5%
Nº HLOS TRAMA	ASTM3775	72 +/- 5%
PESO RIGIDO (g/m2)	ASTM3776	115 +/- 5%
REPELENCIA AGUA	AATCC22	90 MIN
REPELENCIA AL AGUA (10LAV)	AATCC22 / AATCC 124	90 MIN
REPELENCIA AL AGUA(40LAV)	AATCC22 / AATCC 124	90 MIN
ANCHO TOTAL (cm)	ASTM3774	155 +/- 2%
CAMBIO DIMENSIONAL URDIMBRE (%)	AATCC 135	1% +/-
CAMBIO DIMENSIONAL TRAMA (%)	AATCC 135	1% +/-
RESISTENCIA A LATENSION URDIMBRE (If)	ASTM D 5034	55.2 MIN
RESISTENCIA A LA TENSION TRAMA (Lf)	ASTM D 5034	49.2 MIN
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (U/T) Lf	ASTM D 434	56.7 MIN
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (T/U) Lf	ASTM D 434	38.7 MIN
TOTAL PUNTOS TIPO A (PUNTOS /90 M)	ASTM D5430	40 MAX
LONGITUD MINIMA DE UN ROLLO (M)		25 MIN

HIMALAYA W-R

FICHA TECNICA

FC 002

RESPONSABLE

COORDINADOR DE CALIDAD

VERSION 02

FECHA: 20/05/2020

APROBADO POR

JJ

TECNOLOGÍA		NOMBRE
DESCRIPCION	NORMA	
Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicadura accidentales, la cual permanece a través de los lavados, actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC22/AATCC124	



LAVADO EN MAQUINA A T
MAX DE 40°C



NO PLANCHAR



UTILIZAR CLORO EN
DISOLUCION +5%



PUEDE SER SACADO EN
MAQUINA A T MEDIA

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCION

CORTE	MAQUINA	HILO	AGUJA	TENSION	PUNTADA
REPOSAR MINIMO 2 h ANTES DE CORTAR	PLANA A 1/4 MIN	120 PES-P/A	10 MAX 3 CAPAS	3.5	12/PULG
	FILETEADORA A 1/4 MIN	120 FILETE PES 120 REFUERZO POL/NYL	10 MAX 3 CAPAS	3.5	12/PULG
USOS:	BLUSAS, BATAS				
	CAMISAS				
	TAPABOCAS				

BENEFICIOS

- * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE
- COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA.