


CÓDIGO PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
EuroNet 40

Cristal / Negro

 130gr/m²
EuroNet 50

Cristal / Negro

 140gr/m²

Distintas referencias bajo pedido. Consultar a fábrica.

Producto	Malla antiáfidos 40 mesh. Refuerzos Laterales. Hasta 4m de ancho. Otras medidas con confección. Consulte nuestras posibilidades.
	Malla antiáfidos 50 mesh. Refuerzos Laterales. Hasta 4m de ancho. Otras medidas con confección. Consulte nuestras posibilidades.
Usos	Agricultura intensiva. Máxima protección contra trips y mosca blanca
Ventajas	Uso efectivo y control de plagas en cultivo de invernadero.
Materia prima BASE	Polietileno 100% virgen, estabilizador UV, antioxidantes.
Resistencia solar:	600 klys. 5 años de garantía.
Packaging	Embalaje en polietileno transparente.
Precauciones	Mantener los rollos protegidos contra la radiación solar directa. No exponer en contacto directo con disolventes, o productos que contengan cloro y/o azufre. Mantener en un lugar limpio y seco.
Certificado de calidad:	Certificados ISO 9001.
Recomendaciones de utilización	Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro. Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc. Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor. Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material. La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación. Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas. Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado. Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales. En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

	Medidas			Peso (kg/rollo)	Volumen/Rollo (m ³)
	Ancho (m)	Largo (m)	Diámetro del rollo (m)		
EuroNet 50	2	100	0,26	32	0,14
EuroNet 50	4	100	0,37	64	0,55
CAPACIDAD 20':	60.000m ²		CAPACIDAD 40':	120.000m ²	

TIPO DE PROTECCIÓN > 10X16

MATERIA BASE > PTAD

COLOR > CRISTAL / NEGRO

DIAMETRO DEL HILO > 252 MICRAS

COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 3.30%

PESO > 110 GRAMOS

TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 73%

TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 25%

SOMBREO HILO BLANCO > 27%

SOMBREO HILO NEGRO > 75%

GARANTÍA 5 AÑOS NIVEL MUNDIAL

POROSIDAD > 43.90%

PASO DE AIRE > 50.8%

REDUCCIÓN > 48.2%

FORMA DEL PORO > RECTANGULAR

DIAMETRO DEL PORO > 211 MICRAS

ANCHO > 309 MICRONS

LARGO > 685 MICRONS

PARALELOGRAMOS > 5.60%

TRAPECIOS > 20.40%

TRAPEZOIDES > 730%

TENSIÓN DE ROTURA HILO / KG > 1.3

URDIMBRE > 2562 KG

TRAMA > 1261 KG

